



# Műszaki adatlap



## FACTOR AQUA PARKETTALAKK

**Termék:** Felhasználásra kész, vizes bázisú, színtelen selyem- és magasfényű beltéri parkettalakk

**Összetétel:** Vízbázisú emulzió, víz, adalékanyagok

**Színválaszték:** színtelen

**Kiszerezés:** 0,75 l, 2,5 l, 20 l

**Tulajdonságok:** Gyorsan szárad, színezhető, oldószeres felületekre és ásványi felületekre is.

**Alkalmazás:** A FACTOR Aqua Parkettalakk polyuretán és akrilgyanta bázisú lakk. Oldószer és formaldehid mentes, teljesen szagtalan, vízzel hígítható. Egykomponensű, vízálló, könnyen felhordható, gyorsan szárad, ezért a lakkozott felület hamar igénybe vehető. Parketta és egyéb beltéri, fából készült felületek bútor, tornaszerek, lambéria, gerenda lakkozására alkalmas. Előzőleg már lakkozott, festett felületeket is átvonhatunk vele (oldószereseket is), valamint a VALMOR Flexibilis és Csúszásmentes Padlófestékeinket is lakkozhatjuk. Ásványi felületek (tégla, kő, vakolat, beton, cserép) valamint tapéta, egyéb papír, gipszkarton lakkjellegű bevonására is alkalmazható.

### Minőségi jellemzők:

Külső	fehér homogén szuszpenzió
pH érték	8,0
Kifolyási idő Mp4	min. 60 s.
Sűrűség	1,0-1,05 g/cm <sup>3</sup>
Száradási idő: 25 °C-on	
1. fokozat	max. 2 óra *
5. fokozat	max. 24 óra *
Bevonat külseje	egyenletesen áttetsző
Átfesthetőség önmagával, 25 °C-on	min. 4 óra *
Kiadósság	10-12 m <sup>2</sup> /l/réteg, csiszolt parketta esetén
Javasolt rétegszám	2-3 réteg

\* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

**Tárolási garanciális idő:** Napfénytől védett fedett helyen tárolva 5-25 ° C-on a gyártástól számított 2 év

**Csomagolás:** 0,75 l, 2,5, 20 literes fémdobozban



# Műszaki adatlap



## FACTOR AQUA PARKETTLAKK

**Előkészítés:** A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! Az esetleges gyantakiválásokat nitro hígítóval távolítsuk el! A lemosott részeken a hígító teljes száradása után szabad csak festeni. FACTOR „2 in 1” Színezett Alapozó és Lazúrral színezhetsük a lakkozás előtt a fa felületét. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolta próbafestés elvégzése.

**Felhasználás:** A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! Alaposan keverjük fel a terméket, majd kezdjük meg a festést a fa szálirányával megegyező irányban! Használjunk speciális lakkozó ecsetet, hengert vagy megfelelő szóróberendezést! Az első réteg esetén 5%-os hígítás javasolt. A nagy terheléseknek kitett felületeknél 3 réteg felhordása célszerű. A lakkrétegek felvitele között legalább 4 óra száradási időt biztosítsunk! A festett fa nedvességtartalma maximum 20% lehet. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsse le a Műszaki és Biztonságtechnikai adatlapokat a [www.festekbazis.hu](http://www.festekbazis.hu) oldalról!

**Felhordás:** ecsettel, hengerrel, szórással

**Színezés:** Pasztellszínekre, gépi és kézi vízbázisú pasztákkal max. 3-5% pasztamennyiséggel

**Kiadósság:** 10-12 m<sup>2</sup>/liter egy rétegben

**Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után:** vízzel

**Veszélyességi besorolás:** Egészségre és környezetre nem veszélyes.

**EU határérték erre a termékre:**

A/i 140 g/l.

Ez a termék maximum 140g/l VOC tartalmaz.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:**

**P102** Gyermekektől elzárva tartandó.

**P262** Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

**Biztonsági előírások:** Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

**Gyártási idő:** Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

**Hulladékkezelés:** (EWC-kódok)

80112\*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106\*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)



# Műszaki adatlap



## FACTOR AQUA PARKETTLAKK

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.